



## URETHANE POLYMER CONCRETE RC | EZ

### Cumpla con las demandas de instalación en cualquier nivel de habilidad

**KRETUS® URETHANE POLYMER CONCRETE RC | EZ** es un sistema de aplicación con rodillo de 3 componentes, 100 % sólidos y fácil de aplicar. Cuando las temperaturas de aplicación sean altas, utilícelo para proteger áreas que son propensas al lavado a presión industrial con agua caliente y fría, alta abrasión, temperaturas extremas y ataques químicos y térmicos agresivos. Urethane Polymer Concrete (UPC) supera en rendimiento y duración al epoxi, baldosas, VCT, hormigón y arena de uretano en condiciones industriales extremas.

#### VENTAJAS

- Cumple con los estándares USDA, FDA, EPA y SCAQMD
- Elegible para puntos LEED: Fabricado en California a partir de materiales parcialmente reciclados
- Adhesión a hormigón, madera, metal, tejas no vidriadas
- antibacteriano
- Fácil instalación
- Resistencia de alto impacto
- Bajo mantenimiento
- Poco olor
- Largo tiempo de trabajo
- Uretano cementoso autoimprimante
- Resistencia al choque térmico
- Impermeabilización

#### USOS SUGERIDOS Y ÁREAS DE APLICACIÓN

- Capa de imprimación
- Sistemas Decorativos
- Industrial, Sanitario, Comercial, Gubernamental, Institucional y Residencial

#### SISTEMAS KRETUS®

- Color Chip
- Color Quartz
- Color Splash
- ESD (control estático)
- Industrial Sand
- UPC 1-Coat

Para todos los sistemas KRETUS®, visite [kretus.com/systems](http://kretus.com/systems).

#### ACABADO Y COLOR

- Mate Opaco Con o Sin Pigmento

Consulte [kretus.com/color-charts](http://kretus.com/color-charts).

#### PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- **Resistencia a los rayos ultravioleta:** el recubrimiento se pondrá de color ámbar con el tiempo. Si la estabilidad del color es importante, usa UV-stable Urethane Polymer Concrete RC UV, Polyurethane, Polyaspartic, o Acrylic Sealer. Visite [kretus.com/products](http://kretus.com/products).
- **Capa de imprimación (primera cobertura):** Es posible que se requiera una capa de imprimación cuando las paredes del vástago son muy absorbentes, si se sospecha o es frecuente la desgasificación, o si el concreto es muy poroso o está en malas condiciones. Todas las reparaciones de concreto deben completarse antes de instalar cualquier sistema.

- No permita que el material se acumule en el piso. Esto puede causar que aparezcan manchas blancas cuando se cura el revestimiento.
- Muestras completas y maquetas in situ para garantizar que se logren los resultados deseados.
- **Temperaturas de aplicación:** cuando las temperaturas aumentan, el material cura más rápido. El material cura más lentamente cuando las temperaturas disminuyen.
- Aplique el material cuando la temperatura esté disminuyendo; respete la KRETUS® Dew Point Calculation Chart disponible en [kretus.com/project-planning](http://kretus.com/project-planning). NO aplicar bajo la luz solar directa. NO instale bajo condiciones climáticas adversas.
- Si las temperaturas de aplicación están fuera de las recomendadas, comuníquese con su representante técnico de KRETUS®.
- Los tiempos de aplicación se basan en los resultados de las pruebas compilados por técnicos de laboratorio en un entorno controlado. Todos los tiempos registrados utilizando muestras de 1 cuarto.
- Las tasas de cobertura son solo para fines de estimación. Factores tales como desechos, condiciones inusuales/anormales del sustrato y otras condiciones imprevistas en el lugar de trabajo pueden afectar el rendimiento real del producto y son responsabilidad del instalador.
- Para mejores resultados, aplique cuando las temperaturas de aplicación y la humedad relativa sean altas.

## COMPONENTES

### Equipo estándar

- Parte A: Urethane Polymer Concrete RC/TT, 6 lbs.
- Parte B: Urethane Polymer Concrete RC/TT EZ, 6 lbs.
- Parte C: Urethane Polymer Concrete RC, 6 lbs.

### Kit a granel

- Parte A: Urethane Polymer Concrete RC/TT, 12 lbs.
- Parte B: Urethane Polymer Concrete RC/TT EZ, 12 lbs.
- Parte C: Urethane Polymer Concrete RC, 12 lbs.

Los kits más grandes pueden estar disponibles a través del distribuidor KRETUS®.

## SEGURIDAD, PRUEBAS Y GARANTÍA

- **Seguridad:** El equipo de protección personal y las condiciones de seguridad deben ser considerados antes de usar cualquier producto. Revise toda la documentación relevante y actual, incluidas las hojas de datos de seguridad ([kretus.com/safety-data-sheets](http://kretus.com/safety-data-sheets)).
- **Pruebas:** Antes de la instalación: Pruebe y busque condiciones y/o defectos desconocidos en el sitio. Para garantizar que se logren los resultados deseados, el sistema debe probarse en un área pequeña en el sitio antes de que comience la instalación completa.
- **Garantía:** Para que se mantenga la garantía, se deben completar las Listas de verificación previas y posteriores al trabajo ([kretus.com/project-planning](http://kretus.com/project-planning)).

## TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN

Entorno de almacenamiento ideal	Seco, fuera de la luz solar directa, 60-80°F
Temperatura del material durante la aplicación	50-70°F y 5°F por encima del punto de rocío
Temperatura mínima del sustrato durante la aplicación	5 °F por encima del punto de rocío
Temperatura de aplicación recomendada	60-90°F, <80% HR (Humedad Relativa)

## Tiempo promedio de aplicación

Temperatura ambiente	60-90 °F, <80 % HR	50 °F, 50 % HR	70 °F, 50 % HR	100 °F, 50 % HR
Tiempo de trabajo	30 minutos	40 minutos	30 minutos	20 minutos
Ventana de repintado	12 horas	24 horas.	12 horas	10 horas
Regreso al servicio (tráfico peatonal)	24-36 horas	36 horas	24 horas.	24 horas.
Curado completo (tráfico de vehículos)	7 días	7 días	7 días	7 días

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de instalar cualquier revestimiento, el sustrato debe estar en buen estado, lo que significa que se han completado todas las reparaciones necesarias. Debe estar limpio, seco y libre de cualquier contaminante, humedad, materiales o partículas que puedan dificultar la adhesión del material al sustrato. Si se aplica directamente sobre concreto, el sustrato debe perfilarse mecánicamente según ICRI CSP 3. Diferentes proyectos pueden requerir un CSP diferente. Comuníquese con su representante técnico de KRETUS®. Adherirse a los estándares actuales del International Concrete Repair Institute.

## MEZCLA Y APLICACIÓN

Proporción de mezcla del kit estándar	A:B:C = 6 libras:6 libras :6 libras.
Urethane Polymer Concrete Colorant	4 oz por kit estándar
Acelerante (a 70 °F, reduce el tiempo de trabajo en 5 minutos, vuelve al servicio en 1 hora)	1-2 oz Poly Accelerant por kit estándar
Anti-Slip Bead 50	16 onzas. por kit estándar
Mezcla 50/50 de Anti-Slip Bead 20/Bead 30	16 onzas. por kit estándar
Anti-Slip AO 60 o AO 80	1 libra por kit estándar
Anti-Slip 36 o AO 24	Transmitir 1-2 libras. por 10 pies cuadrados.
Taladro mezclador	Taladro de alta velocidad y alta torsión con mezclador Jiffler de doble hoja
Direcciones de mezcla	Mezcle la Parte A durante 15 segundos. Agregue lentamente la Parte C y continúe mezclando durante 2 minutos o hasta que la consistencia sea uniforme. Agregue la Parte B y mezcle durante 30 segundos o hasta que el color y la consistencia sean uniformes.
Instrucciones de mezcla con colorante	Mezcle la Parte A y el colorante durante 15 segundos. Agregue lentamente la Parte C y continúe mezclando durante 2 minutos o hasta que la consistencia sea uniforme. Agregue la Parte B y mezcle durante 30 segundos o hasta que el color y la consistencia sean uniformes.
Instrucciones de mezcla con Anti-Slip, cuarzo de color o arena	Mezcle la Parte A y el colorante durante 15 segundos. Agregue lentamente la Parte C y continúe mezclando durante 2 minutos o hasta que la consistencia sea uniforme. Agregue la Parte B y mezcle durante 30 segundos. Agregue el aditivo y continúe mezclando durante 30 segundos o hasta que el color y la consistencia sean uniformes.

## Tasas de cobertura por kit estándar

Capa de imprimación, 5-7 mils	330-450 pies cuadrados/kit
Capa de mantenimiento/Superposición, 25-30 mils	80-90 pies cuadrados/kit
Capa base, 8-12 mils	190-280 pies cuadrados/kit
Capa base, 15-20 mils	120-150 pies cuadrados/kit
Capa base, 25-30 mils	80-90 pies cuadrados/kit
Cap Coat sobre cuarzo grado Q-6	50 pies cuadrados/kit
Cap Coat sobre cuarzo grado XF	200-250 pies cuadrados/kit

Mida previamente los componentes para asegurarse de que está utilizando la proporción de mezcla correcta. Combine los componentes de acuerdo con las instrucciones de mezcla. Continúe mezclando hasta que la consistencia del recubrimiento sea uniforme. El recubrimiento debe permanecer completamente mezclado durante la aplicación.

Mantenga un borde húmedo mientras aplica el producto. Use zapatos con clavos cuando camine sobre el material. Para obtener más aplicaciones y tasas de cobertura, consulte la Descripción general de KRETUS® ([kretus.com/product-general-overviews](http://kretus.com/product-general-overviews)).

## PROPIEDADES EN TOTAL CURADO

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALORES TÍPICOS
Resistencia a la abrasión	ASTM D4060	pérdida de 70 mg
Resistencia a la abrasión con Anti-Slip	ASTM D4060	pérdida de 40-60 mg
Fuerza de adhesión	ASTM D4541	>500 psi, falla del concreto
Fuerza compresiva	ASTM C579	7.000 psi
Propagación de llama/Flujo crítico	ASTME648	Clase 1
Propagación de la llama/velocidad de combustión	ASTM D635	autoextinguible
Módulo de Flexión de Elasticidad	ASTM C580	3,5 x 10 <sup>6</sup> psi
Fuerza flexible	ASTM C580	2700 psi
Dureza (Shore D)	ASTM D2240	80
Resistencia al impacto	ASTM D2794	>160 in-lbs.
Calidad del aire interior	CA 01350	Obediente
Contracción lineal	ASTM C531	0,20%
Resistencia microbiana	ASTM G21	Pasa, 0 crecimiento
Permeabilidad al vapor de humedad	ASTME96	0.15 permanentes
Resistencia a la tracción	ASTM C307	2000psi
Coefficiente Térmico de Expansión Lineal	ASTM C531	2,0 x 10 <sup>-5</sup> pulgadas/pulgadas/°F
Resistencia al choque térmico	ASTM C484	50 ciclos, sin grietas
Absorción de agua	ASTM C413	<0.10%

## RESISTENCIA QUÍMICA Y A LAS MANCHAS

1 = Lo mejor para la resistencia química: el producto químico no tiene efectos adversos en el recubrimiento completamente curado; eliminar dentro de las 24 horas.

2 = Bajo potencial de manchado: El producto químico no tiene efectos adversos sobre el recubrimiento completamente curado si se elimina dentro de las 24 horas.

3 = Alto potencial de manchado o degradación: El producto químico debe eliminarse dentro de las 24 horas posteriores a la exposición.

NR = No recomendado

Ácido acético (componente del vinagre), 10 % .....	1	MEK (metil etil cetona) .....	NR
Ácido acético, 30% .....	2	Metanol .....	NR
Acetona .....	1	Cloruro de metileno .....	3
Amoníaco, 30% .....	1	MIBK (metilisobutilcetona) .....	NR
Hidróxido de amonio, 30% .....	1	Aceite mineral .....	1
Anticongelante (refrigerante) .....	1	Aceite de motor, SAE 30 .....	1
Benceno (componente del petróleo crudo) .....	3	Alcoholes minerales .....	NR
Alcohol bencílico .....	3	Mostaza, Amarillo .....	3
Betadina, 11 % .....	2	Ácido nítrico, 30% .....	2
Ácido bórico, 4% .....	3	Ácido oleico .....	1
Líquido de frenos, DOT 3 .....	1	Ácido oxálico, 10% .....	1
Ácido crómico, 10% .....	1	Ácido fosfórico, 20% .....	1
Ácido crómico, 30% .....	1	Hidróxido de potasio, 30%	
Ácido cítrico, 30% .....	1	(Baterías Alcalinas, Fabricación de Jabones) .....	1
Etanol, 95% .....	3	Propilenglicol .....	1
Acetato de etilo, 99% (Instalación de alimentos/bebidas)		Nitrato de plata, 20% (Photo Labs) .....	3
.....	NR	Cloruro de sodio, 20 % .....	1
Formaldehído, 37% .....	2	Hidróxido de sodio (sosa cáustica), 50 % .....	1
Gasolina Premium .....	1	Hipoclorito de sodio (lejía), 10 % .....	2
Fluidos Hidráulicos		Hipoclorito de sodio (lejía), 30 % .....	2
(Maquinaria, Automóvil, Aviación) .....	1	persulfato de sodio	
Ácido clorhídrico, 10% .....	1	(Agente blanqueador y oxidante) .....	2
Ácido clorhídrico, 30% .....	1	Ácido sulfúrico, 37 % (ácido de batería) .....	1
Ácido fluorhídrico, 10% .....	1	Ácido tánico, 20% .....	2
Ácido fluorhídrico, 30% .....	1	Ácido tartárico, 10% .....	1
Peróxido de hidrógeno, 10 % .....	1	Líquido de transmisión .....	1
Peróxido de hidrógeno, 50% .....	3	Orina, Perro o Gato .....	1
Yodo, 2% .....	3	Urea (fertilizante rico en nitrógeno) .....	1
Alcohol isopropílico .....	1	Vinagre, Destilado .....	1
Combustible de avión .....	1	Agua (Agua dura de pozo) .....	1
Ácido láctico, 30 % (instalación de productos lácteos) .....	1	whisky .....	1
Zumo de lima .....	1	Vino, Cabernet Sauvignon .....	1
hidróxido de magnesio .....	1	Xileno .....	3

Los pigmentos o colorantes pueden afectar los tiempos de trabajo, reducir la resistencia química o aumentar el potencial de manchas. Recubrimientos probados a temperatura ambiente durante 1 a 3 días de exposición a productos químicos. Para garantizar que se logren los resultados deseados, los productos deben probarse en el sitio antes de la instalación.

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** La información contenida en este documento está destinada a profesionales calificados y capacitados de KRETUS®. Este no es un documento legalmente vinculante y no libera al especificador de su responsabilidad de aplicar los materiales correctamente bajo las condiciones específicas del sitio de construcción y los resultados esperados del proceso de construcción. Deben cumplirse siempre las normas válidas más actuales para la prueba y la instalación, las reglas reconocidas de la tecnología, así como las directrices técnicas de KRETUS®. Los pasos dados en este documento y otros documentos mencionados son fundamentales para el éxito de su proyecto.